

BaseForte®

GRIGOFORMA 3_30

Schnellhärtende, thixotrope Spachtelmasse für die Vorbereitung von Untergründen im Innen- und Außenbereich mit Auftragsstärken von 3 – 30 mm.



Produktbeschreibung
GRIGOFORMA 3_30 ist eine thixotrope Schnellschichtmasse mit ausgewähltem Sand gem. EN 13139 und mit speziellen Zementen gem. EN 197, welche dem Produkt eine hohe mechanische Druckfestigkeit verleiht. Anwendbar für die Vorbereitung von Untergründen im Innen- und Außenbereich für Stärken von 3 bis 30 mm sowie zum Ausgleichen schiefer Wände. Zudem auch für Vorbereitung unebener Untergründe vor der Verlegung von keramischen Fliesen und Natursteinen jeglicher Art.

Lieferung und Lagerung
GRIGOFORMA 3_30 wird in Säcken palettiert geliefert (Sackinhalt 25 kg). GRIGOFORMA 3_30 ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei sachgerechter trockener Lagerung ist GRIGOFORMA 3_30 bis zum Fälligkeitsdatum verwendbar.

Putzuntergrund

Der Putzgrund muss tragfähig und fest sein. Vor dem Auftragen von GRIGOFORMA 3_30 müssen die jeweiligen Untergründe frei von Staub, Verwitterungen, Ölen, Sinterhaut, Fetten und Entschalungsmitteln sein. Wenn der Untergrund besonders glatt ist, wie z.B. Ort beton oder geglätteter Beton oder zum Erhöhen der Haftung von GRIGOFORMA 3_30 am Untergrund, kann die Fläche mit PRG 101 BETONKONTAKT vorbehandelt werden. Stark- oder ungleichsugenden Untergründen müssen vor-gegenässt oder mit einem geeigneten Grundiermittel vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Sackinhalt in 3,6 Liter Wasser in einem sauberen Gefäß vorlegen und mit einer Rührmaschine mit einer Drehzahl (ca. 500 U/min) rühren und weitere 0,9 Liter Wasser begeben, bis eine homogene und klumpenfreie Masse entstanden ist. GRIGOFORMA 3_30 mit einer Spachtel oder Stahltraufel 3-30 mm dick aufziehen. Zur Vermeidung von Rissbildungen ist die applizierte Fläche vor zur schneller Austrocknung zu schützen.

Anwendungsbereich

GRIGOFORMA 3_30 ist für die Verarbeitung von Untergründen im Innen- und Außenbereich für Stärken von 3 bis 30 mm sowie zum Ausgleichen schiefer Wände. Zudem auch für Vorbereitung unebener Untergründe vor der Verlegung von keramischen Fliesen und Natursteinen jeglicher Art.

Technische Daten

Einstufung nach UNI EN 13813	CT - C20 - F6
Einstufung nach UNI EN 1504	R2
Einstufung nach UNI EN 998-1	GP - CSIV - W1
Beghbarkeit	3 h
Schichtdicke	min 3 mm, max 30 mm
Wartezeit für das Verkleiden	24 - 72 h <small>Diese Zeiten beziehen sich auf eine Temperatur von 20° C und 50% r.F.</small>
Druckfestigkeit (24 Stunden)	> 6 N/mm ²
Druckfestigkeit (28 Tage)	> 20 N/mm ²

Stand: 04/2015

Hinweise

Ein Beimischen von Fremd- und Zusatzstoffen ist nicht zulässig. GRIGOFORMA 3_30 ist durch geeignete Maßnahmen vor zu schneller Austrocknung und vor Kälte zu schützen. Bei Luft- und Bauwerkstemperaturen unter +5°C, sowie bei zu erwartendem Frost, darf GRIGOFORMA 3_30 nicht verarbeitet werden. Bei hohen Temperaturen über +35°C wird empfohlen, GRIGOFORMA 3_30 nicht zu verarbeiten. Nicht auf gipshaltigen Untergründen verwenden.



www.fornacigrigolin.it
info@fornacigrigolin.it

Grigolin
evoluzioni costruttive